



## 100% POLUIRITĀNA (POLYUREA) MEMBRĀNA

100% poliuretāna sistēma TECNOCOAT P-2049 tika radīta vienreizīgam hidroizolācijas, virsmas aizsardzības un hermētikas pārklājumam. TECNOCOAT P-2049 poliuretāna membrāna sastāv no diviem šķidrajiem reaģentiem – izocianīdiem un amīniem, kuri tiek sajaukti izsmidzināšanas iekārtā. TEHCNOCOAT P-2049 ir aromātiska, bieza un elastīga poliuretāna (poyurea) membrāna ar lielisku mehānisko un ķīmisko noturību.

## PIELIETOJUMS

Hidroizolācijai un virsmas aizsardzībai:

- Lēzeniem un plakaniem jumtiem, balkoniem, jumtu pārkarēm (saskaņā ar ETA 11/0357)
- Grīdu segumam un jumtiem autostāvvietās, pie autotransporta noslogojuma, neslidēnai (saskaņā ar ENV 12633:2003)
- Ūdens tvertnēm un apūdeņošanas kanāliem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 98/83/CE)
- Tiltu pārklājumam (zem asfalta), civilinženierijā
- Industriālām grīdvirsmām ar augstām hidroizolācijas un izturības prasībām (EN 1504.2 sertifikāts)
- Sienu un pamatu uzturēšanai (saskaņā ar EN 1504.2 sertifikātu)
- Zaļajiem jumtiem un sienām (EOTA kategorija P4, līoti augsts novērtējums ETA 11/0357)
- Elektrostacijās, atkritumu pārstādē, noteķudeņu un ūdens apstrādei, uzglabāšanas iekārtām, naftas ķīmijas rūpnīcām (saskaņā ar EN 1504.2)
- Peldbaseiniem, akvārijiem, dīķiem, jūras ūdens tuvumā
- Automašīnu un laivu pārklājumam
- Azbesta jumtos
- Aizsargpārklājums poliuretāna putām (virs TECNOFOAM G-2050)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Īeteicamais pārklājuma biezums | ± 2 mm       |
| Nožūšanas laiks pie 23°C       | ± 5 sekundes |
| Uzglabāšanas periods           | W3, 25 gadi  |
| Spiediena izturība pie 23°C    | ± 23 MPa     |
| Plīsuma pagarinājums pie 23°C  | >300%        |
| Šora A cietība pie 23°C        | >90          |
| Uzkāšanas metode               | 2E-XP2       |
| GOS                            | nulle        |



## TEHNISKAIS APRAKSTS

- TECNOCOAT P-2049 ir nodilumizturīgs un stiepes izturīgs produkts, kas veido uzticamu un noturīgu virsmas pārklājumu.
- Produkts ieguvis W3 sertifikātu (ETA 11/0357), tam ir 25 gadu uzglabāšanas periods. Minimālais pārklājuma biezums - 1.4 mm.
- Produkts ieguvis BBA sertifikātu (atzīts Apvienotās Karalistes tirgū).
- TECNOCOAT P-2049 ir daudzpusējs produkts, kurš nožūst 5 sekundēs, tādējādi ir lieliski piemērots uzklāšanai nelīdzīnām, kā arī jebkuras formas virsmām.
- Pateicoties tās īpašībām, TECNOCOAT P-2049 sistēma nodrošina saķeri ar jebkuru materiālu, piemēram, betonu, keramikas flīzēm, poliuretāna putām, koku, metālu, bitumena plāksnēm un akrila krāsām.
- Uz pārklājuma var staigāt, un nožūstot pārklājums kļūst raupjš, radot neslidenu virsmu (saskaņā ar ENV 12633:2003).
- TECNOCOAT P-2049 aizklāj šuves un cīta veida savienojuma vietas, veidojot vienmērīgu un viegli kopjamu barjeru.
- TECNOCOAT P-2049 polimēra membrānas sistēmu ieteicams lietot sausā vidē, izvairoties no saskarsmes ar mitrumu pirms un pēc uzklāšanas (ieskaņot virsmas materiālu un gruntsūdeņus).
- Gadījumā, ja uzklāšanas laikā virsmas materiālā novērojams mitrums, noskaidrojiet mūsu gruntēšanas sastāva tehniskajā aprakstā norādīto maksimāli pieļaujamo mitruma līmeni, vai produkta tehnisko instrukciju.
- TECNOCOAT P-2049 sistēmai nepieciešama aizsardzība no UV stariem. Virsmām, kuras pakļautas saules staru iedarbībai, iesakām lietot EOTA (ETA 11/0357) apstiprinātu tonētu, aizsargājošu poliuretāna sveku produktu TECNOTOP 2C.
- TECNOCOAT P-2049 pārklājums saglabā savu elastību temperatūras amplitūdā no -40° līdz +140°, neplīstot un nekļūstot mīksts.
- TECNOCOAT P-2049 sistēmas ātrā iedarbība nodrošina stabili pārklājumu dažu sekunžu laikā, pēc 3 stundām pārklājums kļūst ūdensizturīgs un pa to var staigāt. Produkts iegūst optimālas īpašības aptuveni 24 stundu laikā.
- TECNOCOAT P-2049 nezaudē cietību saskarē ar degvielu, mēslojumu, dzīvnieku izkārnījumiem vai urīnu. Informācijai par ķīmisko noturību, konsultējieties ar tehnisko departamentu.

## PIEEJAMIE TONI

| KODS      | TONIS        |
|-----------|--------------|
| P-2049.1  | TUMŠI PELĒKS |
| P-2049.22 | MELNS        |
| P-2049.3  | PELĒKS       |
| P-2049.9  | SARKANS      |

## PAĀRKLĀJUMA BIEZUMS

Tecnopol Sistema S.L rekomendētais polimēra membrānas biezums ir 2 mm, taču atkarībā no pielietojuma, biezums var palielināties (konsultējieties ar mūsu tehnisko departamentu).



## IEPAKOJUMS

Abas komponentes iepakotas atsevišķās metāla tvertnēs, svars – 225 kg katrai komponentei.  
(amīni un izocianāti).



Finländia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)  
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

Slēgtā oriģinālajā iepakojumā produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši pie uzglabāšanas 5- 25° C temperatūrā sausā vietā. Pēc iepakojuma atvēšanas, produkts jāizlieto nekavējoties. Atverot tvertni, mehāniski viegli apmaišiet komponenti B (amīnus), lai iegūtu vienmērīgu pigmentu.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas veic virsmas sagatavošanas darbus:

- Atjauno virsmu (aizpilda iedobes, izlīdzina virsmu, noņem veco pārklājumu, u.t.t.)
- Sagatavo stūrus virsmā (telpas perimetrā, izlietnes/evakuācijas telpas, izplešanās savienojumus, struktūrelementus)
- Virsmu attīra no putekļiem un netīrumiem, attauko vai likvidē apsūbējumu.

**TECNOCOAT CP-2049** sistēmu var lietot uz dažādām virsmām, un uzklāšanas metodes ir atkarīgas no virsmas materiāla un vispārējā stāvokļa.

Zemāk pieejamas instrukcijas uzklāšanai uz visplašāk izmantotajām virsmām. Pirms lietošanas uz citām virsmām, lūdzu sazinieties ar mūsu tehnisko departamentu.

### Betona virsmām:

- Iedobes vai caurumus virsmā nepieciešams aizpildīt ar PRIMER EP-1020 epoksīda gruntēšanas sastāva un kvarca smilšu maišījumu (attiecībā ±1:4)
- Pirms lietošanas, virsmai jābūt pilnībā sausai (betona virsma izžūst 28 dienu laikā). Ievērot maksimālo virsmas mitruma līmeni, kurš norādīts uz gruntēšanas sastāva iepakojuma.
- Javas virskārtu un veidņu smērvielas likvidējiet ar smilšu strūklu, frēzējot vai slīpējot, iegūstot porainu virsmu.
- Attīriet virsmu no putekļiem un materiāla daļījām, kuras radušās procesā.
- Uzklājiet gruntēšanas sastāvu saskaņā ar lietošanas instrukciju. Iesakām lietot PRIMER PU-1050 divkomponentu poliuretāna gruntēšanas sastāvu.

### Metāla virsmām:

- Metāla virsmas ieteicams apstrādāt ar smilšu strūklu, lai uzlabotu virsmas mehānisko fiksāciju.
- Pārbaudiet savienojuma un pārklāšanās vietas, pēc nepieciešamības tās paklājiet ar MASTIC PU mastiku, vai mastiku un TECNOBAND 100.
- Ātrai un efektīvai virsmas tīrišanai izmantojiet šķīdinātāju uz ketona bāzes – DILUYENTE TEC-4U Thinner.
- Lai uzlabotu virsmas izlīdzināšanos un saķeri ar virsmu, pirms gruntēšanas izmantojiet mūsu PRIMER EPW-1070 (pirms lietošanas izlasiet instrukciju un tehnisko specifikāciju). Tad uzklājiet epoksīda gruntēšanas sastāvu uz ūdens bāzes.
- Uzklājiet TECNOCOAT P-2049 100% polimēra membrānu.

### Keramikas virsmām:

- Uz izmantojamām virsmām nedrīkst atrasties tukšas savienojuma vietas vai kustīgi elementi. Ja nepieciešams, šīs daļas jāpilda ar MASTIC PU mastiku, pēc tam ar TECNOBAND 100.



- Ātrai un efektīvai virsmas tīrišanai izmantojiet augsta spiediena ūdens sistēmas un pārliecinieties, vai ūdens ir pilnībā iztvaikojis. Pārliecinieties, vai virsma ir attīrīta no putekļiem un citiem netīrumiem.
- Uzklājiet piemērotu gruntēšanas sastāvu. Neporainām virsmām iesakām PRIMER EPW-1070 epoksīda gruntēšanas sastāvu uz ūdens bāzes.
- Uzklājiet TECNOCOAT P-2049 100% polimēra membrānu.

#### Loksnes:

Lokšņu (bitumēna, EPDM, PVC, u.c. loksnes) virsmā nedrīkst būt pacēlumu, virsma nedrīkst būt bojāta. Bojātās virsmas nepārkļāt ar produktu!

- Loksnes notīrīt ar ūdeni, pēc tam pārliecināties, ka ūdens ir pilnībā iztvaikojis
- Uzklāt nepieciešamo gruntēšanas sastāvu. Neporainām virsmām iesakām PRIMER EPW-1070.epoksīda gruntējumu uz ūdens bāzes
- Uzklāt TECNOCOAT P-2049 poliuretāna (polyurea) membrānu

Vienmēr izlasiet katra produkta lietošanas instrukciju un noskaidrojet žūšanas laiku produkta tehnisko datu lapā!

## LIETOŠANAS NOTEIKUMI (KRĀSOŠANAS PISTOLEI)

- Sildīšanas temperatūra izocianātiem: ±74-78 °C
- Sildīšanas temperatūra amīniem: ±65-67°C
- Šķūtenes temperatūra: ± 70-73 °C
- Spiediens: 2.700 ~ 2.900 psi (180 ~ 200 bāri)

Minētos temperatūras un spiediena parametrus, kā arī produkta atbilstību darba klimata zonai un laikapstākļu iedarbība ir jānovērtē darba veicējam pirms produkta uzklāšanas!

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā lietošanas.

- Elpcēju aizsardzībai: sagatavojot un uzklājot produktu, ieteicams izmantot gaisu attīrošu respiratoru
- Ādas aizsardzībai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tīru krāsotāja kombinezonu. Pēc lietošanas aizsargāgērbu nekavējoties novilkt. Pēc uzklāšanas beigām un pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas, rokas rūpīgi nomazgāt ar ziepēm.
- Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairītos no šjakatām un produkta daļiņām, kuras iekļuvušas gaisā.
- Dabas piesārņojums: radiet pēc iespējas mazāk atkritumu. Produkta radītos atkritumus likvidēt kontrolētā procesā saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Rūpīgi izlasiet produkta drošības datu lapu, kura ir publiski pieejama.

## PRODUKTU SAVIENOJAMĪBA

**TECNOCOAT CP-2049** sistēma ir lieliski savienojama ar zemāk minētajiem produktiem, tādējādi palielinot virsmas aizsardzību un tās fizikāli-mehāniskās īpašības atkarībā no ārējo apstākļu iedarbības, vēlamā pārklājuma vai virsmas materiāla.

- PRIMER EP-1020: izmanto iedobju aizpildīšanai betona virsmās, ātri iedarbojoties rada vienmērīgu, cietu darba virsmu. Ātri, vienmērīgi žūstošs. Līdzekli lieto, sajaucot ar kvarca smiltīm (attiecībā ±1:4).



- PRIMER PU-1050- PRIMER EPw-1070-PRIMER PUC-1050: šos gruntēšanas sastāvus uzklāj materiālam pirms turpmākas apstrādes, lai palielinātu membrānas saķeri ar virsmu, kā arī lai regulētu materiāla mitruma līmeni (vēlamo virsmas mitrumu skat. produkta tehniskajā aprakstā).
- TECNOTOP 2C-: tonēta divkomponentu alifātiskā poliuretāna laka, lieto grīdu un jumtu aizsardzībai virsmām, kuras pakļautas UV staru iedarbībai.
- TECNOTOP 2CP-: tonēta divkomponentu alifātiskā poliuretāna laka kuru lieto baseinos, dīķos un akvārijos, lai aizsargātu virsmu no UV staru un hlorēta ūdens iedarbības.
- TECNOPLASTIC F/C: savienojumā ar Tecnotop 2C/2CP pretslīdes pulveri veido raupju virsmu kura atbilst pat ENV 12633:2003 grīdu slidenības normām. Atkarībā no vielas daudzuma, iespējams iegūt līdz pat 3. klases grīdas slidenības pakāpi (slīdēšanas pretestība >45) Papildus informācijai konsultējieties ar mūsu tehnisko departamentu.
- TECNOBAND 100: aukstas uzklāšanas deformējams savienojuma slānis. Virskārta sastāv no tekstila sieta, savukārt zemkārta ir viskoelastīgs pašlīmējošs pārklājums – savienojumā abas kārtas nodrošina ideālu piekļaušanos virsmai. Produkts lieliski piemērots lietošanai struktūrālos savienojumos un metāla virsmu pārklāšanās vietās.
- MASTIC PU: poliuretāna mastika savienojuma vietu aizklāšanai (lieto pēc nepieciešamības kopā ar Tecnoband 100).



## SISTĒMAS TEHNISKIE DATI (SASKANĀ AR ETA 11/0357 UN BBA)

| PROPERTIES                             | VALUES | RESULTS  | METHOD                  |
|--|--------|--|-------------------------|
| Blīvums pie 23 °C                      |        | 1.100 kg/m <sup>3</sup>  | BS 4370 PART 1 METH 2   |
| Plīsuma pagarinājums pie 23 °C         |        | >300%  | ISO 527                 |
| Stiepes noturība pie 23 °C             |        | >17 MPa pēc 10 dienām  | UNE-EN ISO 527-3        |
| Šora A cietība pie 23°C                |        | >90  | DIN 53.505              |
| Šora D cietība pie 23°C                |        | >50  | DIN 53.505              |
| Uzglabāšanas termiņš                   |        | W3 25 gadi, 1,4 mm min. pārklājuma biezums   |                         |
| Klimata zona                           |        | S (īpaši nepatīkami laikapstākļi)  |                         |
| Virsmas temperatūra                    |        | -20 °C~90 °C   |                         |
| Ūdens tvaika difūzijas noturība        | μ      | μ=2.279  | EN 1931                 |
| Ūdens tvaika difūzija                  |        | 14g/(m <sup>2</sup> / dienā)   | EN ISO 7783             |
| Virsmas slodze                         |        | P4 (zalje jumti, liels noslogojums)  |                         |
| Jumta slīpums                          |        | S1~S4, nav slīpuma   |                         |
| Reakcija uz ārejā ugunsgrēka iedarbību |        | B-roof klase (t4)  | EN 13501-5:2007 A1:2010 |
| Ūgunsdrošība                           |        | Euroclass E  |                         |
| Izturība pārvietojot                   |        | pārbaude veikta 1.000 reizes   | EOTA TR-008             |
| Lipīguma izzušanas laiks pie 23 °C     |        | ±5 sekundes  |                         |
| Pilnībā nožuvis pie 23 °C              |        | 10 sekundes~48 stundas   |                         |
| Cietvielas (GOS- nulle)                |        | 100%   |                         |
| Saknes sertifikāts                     | IR     |  | EN 13948:2008           |
| Ķīmiskā noturība                       |        | Noturība pret vairākiem produktiem un ķīmiskiem elementiem (sazināties ar tehnisko departamentu) |                         |
| Karstuma noturība                      |        | Saglabā īpašības temperatūras amplitūdā -40 °C ~ +140 °C   |                         |

## TEHNISKIE DATI (SASKAŅĀ AR ETA 11/ 0357)

| ĪPAŠĪBA   | KOMPONENTE A | KOMPONENTE B |
|---|--------------|--------------|
| Blīvums (g/cm <sup>3</sup> )                                  | 1,11±5%      | 1,09 ±5%     |
| Sausais ekstrakts pie 105 °C (% no svara) EN 1768             | 100          | 100          |
| Pelni pie 450 °C (% no svara) EN 1879                         | ?1           | ?1           |
| Viskozitāte (cps) (S63, 30 rad/min pie 25 °C) UNE-EN ISO 2555 | 600±50       | 650±50       |
| Maisījuma attiecība – svarā                                   | 100          | 102          |
| Maisījuma attiecība – tilpumā                                 | 100          | 100          |

## TEHNISKIE DATI (SASKAŅĀ AR EN 1504.1)

| ĪPAŠĪBA                                       | MĒRVIENĪBA                                 | REZULTĀTS                                 | TESTA METODE       |
|---|--|---|--------------------|
| Abrazīvā noturība                             | Masas zudums                               | 133 mg                                    | EN ISO 5470-1:1999 |
| Trieciena tests                               | Nav plaisu un traipu,<br>20Nm masa 1000 g  | Klase II>10Nm                             | EN ISO 6272-1-2004 |
|   | Nav plaisu un traipu,<br>20Nm, masa 2000 g | Klase II>20Nm                             |                    |
|   | Klase I: 3 dienas bez<br>spiediena         |   | EN 13529:2005      |
|   | SO4 H2 at 20%                              | Beigu Šora D cietība 50                   |                    |
|   | Benzīna motori                             | Beigu Šora D cietība 49                   |                    |
| Ķīmiskā noturība pret spēcīgiem<br>reāgentiem | Sāls 20%                                   | Beigu Šora D cietība 53                   |                    |
| Sākuma Šora D cietība 53                      | Balinātāji                                 | Beigu Šora D cietība 47                   |                    |
|   | OH Na 20%                                  | Beigu Šora D cietība 51                   |                    |
|   | Dīzeļdegviela                              | Beigu Šora D cietība 50                   |                    |
| Ūdens/šķidruma caurlaidība                    | kg/m <sup>2</sup> h 0,5                    | w<0,0045: (< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h 0,5) |                    |
| Ūdens tvaiku pārraides ātrums                 | V=6,67 (g/m <sup>2</sup> x dienā)          | Klase I: Sd<5 m (tvaika<br>caurlaidīgs)   | EN ISO 7783:2012   |
| Ekvivalentais gaisa slāņa biezums             | 0,80 Sd (m)                                |   | EN ISO 7783:2012   |
| Ogļskābās gāzes caurlaidība                   | Sd>50 m                                    |   | EN 1062-6:2003     |

## CITI SERTIFIKĀTI

| ĪPAŠĪBA   | REZULTĀTS  | TESTA METODE   |
|---|--|--|
| Plīsuma noturība  | 48 kN/m ( $\pm 3$ )  | ISO 34-1:2011  |
| Ūdens piesārņojums<br>Saskare ar pārtiku (etanolis 20%) | Pieņemams (skat. direktīvu)<br>Pieņemama (skat. direktīvu) | Eiropas direktīva 98/83/CE<br>EN 1186-1:2002<br>EN 1186-3:2002 |

