



IMPREGNĒJOŠS, SAĶERI VEICINOŠS GRUNTĒŠANAS SASTĀVS UZ SPIRTA BĀZES

PRIMER T ir bezkrāsains, nedzeltējošs gruntēšanas sastāvs uz spirta bāzes. Īpaši piemērots neporainu virsmu saķeres palielināšanai pirms caurspīdīgās, alifātiskās DESMOPOL T poliuretāna membrānas. Uzklāšanai uz neporainām virsmām (stiklveida flīzēm, keramikas, marmora, u.c.).

PIELIETOJUMS

- Īpaši piemērots neporainu virsmu saķeres uzlabošanai pirms caurspīdīgās, alifātiskās DESMOPOL T poliuretāna membrānas lietošanas.
- Uzklāšanai uz neporainām virsmām (stiklveida flīzēm, keramikas, marmora).

Pilnībā nožuvis (25 °C)

10 ~ 15 minūtes

Uzklāšanas metode

Ar mitru lupatu



TEHNISKAIS APRAKSTS

- Uzklāt plānās kārtās, izmantojot slapju lupatu
- Neatšķaidīt.
- Pirms lietošanas veikt pārbaudi, uzklājot nedaudz produkta uz neliela virsmas laukuma.
- Uzklāj uz gludām, tīrām un pilnībā sausām virsmām.
- Žūšanas laiks: 10-15 minūtes, uzklāj pirms alifātiskās, caurspīdīgās DESMOPOL T membrānas lietošanas.
- Nav ieteicams lietot uz mitrām vai ūdeni izdalošām virsmām un materiāliem (ieskaitot gruntsūdeņus, kondensāciju, noplūdes u.c.).

IEPAKOJUMS

Metāla tvertnes, svars: 4 kg.



Finländia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot sausā vietā 5- 25° C temperatūrā. Pēc iepakojuma atvēršanas produkts jāizlieto nekavējoties.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Skat. produkta drošības datu lapu (DDL).

TEHNISKIE DATI

- Blīvums pie 23 °C: 0,83 g/cm³
- Viskozitāte pie 23 °C: 40 cps
- Žūšanas laiks pie 23 °C: 10~15 minūtes
- Uzliesmošanas punkts: 42 °C

